

Einfach clevere Baustoffe.

**quick-mix**



## BZ Blitzement



Blitzement zum Verdübeln und Befestigen. Für außen und innen. Frostsicher. Schnell erhärtend.

### Technische Information

Druckfestigkeit:	> 20 N/mm <sup>2</sup>
Körnung:	zementfein
Verarbeitungszeit:	bei 20°C ca. 2 Minuten
Verarbeitungstemperatur:	+5 °C bis +35 °C
Wasserzugabe:	0,18 l/kg
Konsistenz:	schwachplastisch
Lagerung:	Trocken und sachgerecht
Lieferform:	1-kg-Becher, 5-kg-Beutel, 10-kg-Beutel, 15-kg-Eimer

### EIGENSCHAFTEN:

- witterungsbeständig
- frostsicher nach Erhärtung
- schnell erhärtend (hohe Frühfestigkeit)
- leicht anzumischen

### ANWENDUNG:

- für außen und innen
- zum Verdübeln von z. B. Regalen, Dübeln und Lampen
- für eilige Reparaturarbeiten an Beton
- zum Stopfen von Durchbrüchen von Wänden

### QUALITÄT & SICHERHEIT:

- durch Schnellzement nach wenigen Minuten belastbar
- wasserfest
- güteüberwacht
- chromatarm

### VERARBEITUNG:

Blitzement in einem Gummibecker o. ä. in abgemessene Wassermenge (0,18 l/kg) einstreuen und verarbeitungsfertig anrühren. Untergründe sind vorzunässen. Blitzement in die vorgesehenen Löcher hineindrücken und Dübel sofort in die endgültige Position bringen. Beim Einbringen des Blitzementes ist auf eine hohlraumfreie Verarbeitung zu achten. Im Außenbereich verarbeiteten Blitzement vor eindringender Feuchtigkeit z. B. durch Abdeckungen schützen. Bitte nur soviel Blitzement anmischen wie in wenigen Minuten verarbeitet werden kann. Angesteiftes Blitzement nicht mehr verwenden. Blitzement darf nicht in Kontakt mit Nicht-Eisen-Metallen wie Zink, Blei, Kupfer und Aluminium gebracht werden (Korrosionsgefahr).

Arbeiten nicht bei Luft- und Untergrundtemperaturen unter +5 °C ausführen.

### LAGERUNG:

Trocken und sachgerecht.

### LIEFERFORM:

1-kg-Becher, 5-kg-Beutel, 10-kg-Beutel, 15-kg-Eimer

### HINWEIS:

Dieses Produkt enthält Zement und reagiert mit Feuchtigkeit/Wasser alkalisch. Deshalb Haut und Augen schützen. Bei Berührung grundsätzlich mit Wasser abspülen. Bei Augenkontakt unverzüglich den Arzt aufsuchen. Siehe auch Sackaufdruck.

Die Aussagen erfolgen aufgrund umfangreicher Prüfungen und Praxiserfahrungen. Sie sind nicht auf jeden Anwendungsfall übertragbar. Daher empfehlen wir gegebenenfalls Anwendungsversuche durchzuführen. Technische Änderungen im Rahmen der Weiterentwicklung vorbehalten. Im Übrigen gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Stand: Januar 2020

## BZ Blitzement



Weitere Auskünfte durch:

Sievert Baustoffe GmbH & Co. KG  
Mühlenschweg 6 • 49090 Osnabrück • Telefon 0541 601-01 • Telefax 0541 601-853  
info@sievert.de  
Notfallnummer: +49 551 19 240